



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭЦМ»

ИНН 6658498530 КПП 665801001 ОГРН 1176658019779

Р/с 40702810904000009269

в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

К/с 30101810100000000906 БИК 046577906

m1.ecm@mail.ru Тел.: +7 (343) 382-48-50

+7 (922) 291-95-26

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на партию порошка минерального (активированный)
из карбонатных горных пород ГОСТ 32761-2014

Наименование товара: Порошок минеральный активированный из карбонатных горных пород.

Таблица. Физико-механические показатели.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ	Результаты испытаний
1	Зерновой состав:	% по массе		
	Мельче 2,0 мм		Не менее 100	100
	Мельче 0,125 мм		Не менее 85	89,2
	Мельче 0,063 мм		Не менее 70	70,7
2	Средняя плотность	г/см ³	Не нормируется	1,89
3	Истинная плотность	г/см ³	Не нормируется	2,67
4	Пористость	%	Не более 30	29,2
5	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	%	Не более 1,8	0,23
6	Гидрофобность	-	Должен быть гидрофобный	Гидрофобный
7	Прочность на сжатие горной породы	МПа	Не нормируется	80
8	Удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Не более 740	151,5
9	Битумоёмкость	г	Не более 50	34,3

*- в минеральном порошке,получаемом из горной породы, прочность на сжатие который выше 40 МПа, содержание зерен мельче 0,071 мм допускается на 5% меньше указанного в таблице.

1. Гарантийный срок хранения не ограничен.

2. Удельная активность естественных радионуклидов: Предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.

С уважением,

Директор ООО «ЭЦМ»

Ваш персональный менеджер:

Симанов Василий

+7 343 382-48-50

+7 922 291-95-26

m1.ecm@mail.ru

WhatsApp



Telegram



Viber



М. И. Евстеев