



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭЦМ»

ИНН 6658498530 КПП 665801001 ОГРН 1176658019779

Р/с 40702810904000009269

в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

К/с 30101810100000000906 БИК 046577906

m1.ecm@mail.ru Тел.: +7 (343) 382-48-50

+7 (922) 291-95-26

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА на партию щебня мраморного

Наименование товара: Щебень мраморный фракция 2,5-5 мм

Таблица № 1 Размеры фракции

№	Наименование	Ед. изм.	Фракция
1	Фракция	мм	2,5-5

Таблица № 2 Физико-механические свойства мрамора.

№	Показатель (НД на метод испытаний)	Результат
1.	Предел прочности при сжатии $R_{сж}$ Мпа (по ГОСТ 30629-2011, п.6.5)	82,3
2.	Снижение прочности горной породы при насыщении водой ДР, % (по ГОСТ 30629-2011, п.6.5)	5,7
3.	Морозостойкость - потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ДР, % (по ГОСТ 30629-2011, п.6.10)	1,0
4.	Истинная плотность ρ_k , г/см ³ (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.2)	2,73
5.	Средняя плотность ρ_k , г/см ³ (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.1)	2,71
6.	Пористость $V_{пор}$, г/см. (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.4)	0,73

Таблица № 3 Ситовый рассев

№	Сита, Xс, мм.	Фактический показатель, %
1.	4,0	1,0
2.	3,2	5,0
3.	3,0	52,1
4.	2,5	22,4

1. Гарантийный срок хранения не ограничен.
2. Удельная активность естественных радионуклидов: Предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.

С уважением,
Директор ООО «ЭЦМ»

Ваш персональный менеджер:

Симанов Василий

+7 343 382-48-50

+7 922 291-95-26

m1.ecm@mail.ru



М. И. Евстеев

