



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ЭЦМ»**

ИНН 6658498530 КПП 665801001 ОГРН 1176658019779

Р/с 40702810904000009269

в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

К/с 30101810100000000906 БИК 046577906

[ml.ecm@mail.ru](mailto:ml.ecm@mail.ru) Тел.: +7 (343) 382-48-50

+7 (922) 291-95-26

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА на партию щебня мраморного

**Наименование товара: Щебень мраморный фракция 5-10 мм**

**Таблица № 1 Размеры фракции**

№	Наименование	Ед. изм.	Фракция
1	Фракция	мм	5-10

**Таблица № 2 Физико-механические свойства мрамора.**

№	Показатель (НД на метод испытаний)	Результат
1.	Истинная плотность, г/см <sup>2</sup> , не менее ( по ГОСТ 8269.0.п.4.15.2)	2,5
2.	Средняя плотность зерен, г/см <sup>2</sup> (по ГОСТ 8269.0.п.4.16.1)	2,0-3,0
3.	Массовая доля основного вещества (CaCO <sub>3</sub> ), % не менее ( по ГОСТ 23260.1)	96
4.	Массовая доля MgO, % не более (по ГОСТ 23260.2)	1,0
5.	Массовая доля SiO <sub>2</sub> , % не более (по ГОСТ 23260.4)	0,5
6.	Массовая доля серы, % не более (по ГОСТ 8735)	0,015
7.	Массовая доля фосфора, % не более (по ГОСТ 23260.5)	0,015
8.	Массовая доля полуторных оксидов (Fe <sub>2</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), % не более (по ГОСТ 23260.4)	0,5
9.	Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более (по ГОСТ 21138.6)	2,0
10.	Марка щебня по морозостойкости, не менее (по ГОСТ 8269.0 п.4.12.2)	F200
11.	Массовая доля пылевидных и глинистых частиц, не более % (по ГОСТ 8269.0 п. 4.5.1)	3,0
12.	Массовая доля глины в комках, % не более (по ГОСТ 8269.0 п.4.6)	1,0
13.	Марка щебня по прочности (по ГОСТ 8269.0 п.4.7.2) не менее	600
14.	Насыпная плотность щебня кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 8269.0- п.4.17.1)	1200-1400
15.	Массовая доля зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % не более (по ГОСТ 8269.0 п.4.7.2)	35
16.	Массовая доля влаги, % не более 2,0 (по ГОСТ 8269.0 п.4.19)	0,8

**Таблица № 3 Ситовый рассев**

№	Сита, Хс, мм.	Требования ТУ	Фактический показатель, %
1.	12,5	До 10%	0
2.	10	До 45%	5,4
3.	7,5	30-90%	46,0
4	5	90-100%	96,0

1. Гарантийный срок хранения не ограничен.
2. Удельная активность естественных радионуклидов: Предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.

**С уважением,  
Директор ООО «ЭЦМ»**

*Ваш персональный менеджер:*

Симанов Василий

+7 343 382-48-50

+7 922 291-95-26

[ml.ecm@mail.ru](mailto:ml.ecm@mail.ru)



**М. И. Евстеев**

